

<b>Grade (Sınıf):</b>	<b>17CrNi6-6</b>	Bu, malzemenin sahip olduğu belirli bir mukavemet veya performans seviyesini ifade eder. 17CrNi6-6 gibi bir sayı veya harf-sayı kombinasyonu ile gösterilir.
<b>Number (Numara):</b>	<b>1.5918</b>	Bu, genellikle uluslararası bir standart organizasyonu tarafından malzemeye atanan bir tanımlayıcı numaradır. Örneğin, 17CrNi6-6 çeliği için 1.5918, gibi bir numara olabilir.
<b>Classification (Sınıflandırma):</b>	<b>Alloy special steel</b>	Bu, malzemenin kimyasal kompozisyonuna, üretim yöntemine veya mekanik özelliklerine göre bir kategoriye yerleştirilmesini ifade eder. Örneğin, 17CrNi6-6 çeliği Alaşımli özel çelik" olarak sınıflandırılabilir.
<b>Standard (Standart):</b>	EN 10084: 2008 Yüzey sertleştirme çelikleri. Teknik teslim şartları	EN 10263-3: 2001 Soğuk dövme ve soğuk ekstrüzyon için çelik çubuklar, çubuklar ve teller. Yüzey sertleştirme çelikleri için teknik teslim şartları

**17CrNi6-6(1.5918) çelik kimyasal kompozisyonu: EN 10083-3-2006 standardı**

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0.14 - 0.20	max 0.4	0.5-0.9	max 0.025	max 0.035	1.4-1.7	1.4-1.7

**Çeliğin mekanik özellikleri 17CrNi6-6(1.5918)**

Nominal thickness (mm):	to 16
Rm - Tensile strength (MPa) hardening and tempering at 200	1200
Rm - Tensile strength (MPa) (+AC)	600
- Reduction in cross section on fracture (%)	57-62
Brinell hardness (HBW): (+S)	255
Brinell hardness (HBW): (+TH)	175 - 229
Brinell hardness (HBW): (+FP)	156-207
Brinell hardness (HBW): (+A)	229

**Çelik denk sınıfları 17CrNi6-6(1.5918)**

Uyarı! Sadece referans olarak kullanın.	EU EN	USA	Germany DIN, WNr	Japan JIS	France AFNOR	England BS	Czechia CSN	China GB	Sweden SS	Finland SFS	Russia GOST	Inter ISO
	17CrNi6-6		15CrNi6									17CrNi6-6

**Mekaniksel Özellikler**

ReH Minimum akma dayanımı (Malzemenin elastik olarak uzayabildiği maksimum gerilme)	A Minimum uzaması (Kopmadan önceki uzama oranı)
Rm Çekme dayanımı (Kopmadan önceki maksimum gerilme)	J Çentik darbe deneyi (Çentikli numunenin kırılma enerjisi)

**Isıl İşlem Şekilleri**

=+A Yumuşak tavlama	=+LC Soğuk çekilmiş / yumuşak	=+QT Söndürülmüş ve tavlama
=+AC Karbürlerin küreselleştirilmesi için tavlama	=+M Termomekaniksel olarak işlenmiş	=+S Kesme dayanımını arttırmak için işlenmiş
=+AR Dövme hali	=+N Normalleştirilmiş	=+SHA Dövülmüş ve tornalanmış
=+AT Çözüm tavlama	=+NT Normalleştirilmiş ve tavlama	=+SR Soğuk çekilmiş ve gerilme azaltılmış
=+C Soğuk çekilmiş / sert	=+P Çöktürme sertleştirilmiş	=+T Tavlama
=+CR Soğuk haddelenmiş	=+PE Kazınmış	=+TH Sertlik aralığına işlenmiş
=+FP Ferrit-perlit yapı ve sertlik aralığına işlenmiş	=+QA Hava ile söndürülmüş ve tavlama	=+W Sıcak işlenmiş
=+I İzosomal tavlama	=+QL Sıvı ile söndürülmüş ve tavlama	=+U İşlenmemiş

**Diğer İsimlendirmeler ve Anahtar Kelimeler**

Alaşımli özel çelik  
17CrNi6-6(1.5918)'in kimyasal bileşimi, 17CrNi6-6(1.5918)'in standartları  
17CrNi6-6(1.5918)'in mekanik özellikleri, 17CrNi6-6(1.5918)'in denk çelik sınıfları  
17CrNi6-6(1.5918)'in çekme mukavemeti, uzama, akma mukavemeti, sertlik